



TINTA ACRILICA GARBO

Produto em conformidade com a norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3 da ABNT

CARACTERÍSTICAS: Tinta à base de resina acrílica com grande poder de cobertura e durabilidade. Indicada para pinturas internas, podendo ser aplicada sobre massa corrida, reboco, cimento amianto e concreto.

DILUIÇÃO: 10% a 20% de água limpa misturando bem até a completa homogeneização.

RENDIMENTO: 150m² a 220m² por demão. Podendo variar de acordo com o método de aplicação ou superfície.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos ativos e inertes, dispersantes, conservantes, bactericidas e água.

APLICAÇÃO: Utilizar rolo de lã baixa, trincha ou pistola. Aplicar 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos.

SECAGEM: Ao toque: 30 minutos / Final: 4 horas

SELADOR ACRÍLICO GARBO

Produto em conformidade com a norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.6 da ABNT

CARACTERÍSTICAS: Fundo branco fosco com excelente rendimento, grande aderência e rápida secagem, desenvolvido para uniformizar a absorção de superfícies internas, novas, de reboco, concreto e fibrocimento.

DILUIÇÃO: 10% a 15% de água limpa misturando bem até a completa homogeneização.

RENDIMENTO: 100m² a 150m² por demão. Podendo variar de acordo com o método de aplicação ou superfície.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes, espessantes, bactericidas e água.

APLICAÇÃO: Utilizar rolo ou trincha. Aplicar 1 a 2 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos.

SECAGEM: Ao toque: 30 minutos / Final: 4 horas.

MASSA CORRIDA GARBO

Produto em conformidade com a norma NBR 15348 - Tipo 4.7.2 da ABNT

CARACTERÍSTICAS: Massa à base de resina acrílica, pronta para uso, com grande poder de enchimento, fácil aplicação, ótima aderência e resistência. Indicada para corrigir e nivelar imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, concreto, fibrocimento, massa fina, gesso, etc.

RENDIMENTO: 40m² a 75m² por demão. Podendo variar de acordo com o método de aplicação ou superfície.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina acrílica, cargas minerais, espessantes e água.

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso. Utilizar espátula e desempenadeira de aço. Aplicar em camadas finas e sucessivas lixando entre demãos quando necessário, com intervalo de aproximadamente 4 horas entre demãos.

SECAGEM: Ao Toque: 1 hora / Final: 4 horas.

ATENÇÃO: Não aplicar a massa diretamente sobre o gesso. Utilize SELAGESSO GARBO ou FUNDO PREPARADOR DE PAREDES GARBO para selar a superfície e garantir a perfeita aderência da massa.