



MASSA CORRIDA GARBO GOLD

Produto em conformidade com a Norma NBR 11702 - Tipo 4.7.2 e Norma NBR 15348 da ABNT

CARACTERÍSTICAS: Massa à base de resina acrílica, pronta para uso, com grande poder de enchimento, fácil aplicação, ótima aderência e resistência. Indicada para corrigir e nivelar imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, concreto, fibrocimento, massa fina, gesso, etc.

RENDIMENTO: 35m² a 65m² por demão. Podendo variar de acordo com o método de aplicação ou superfície.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina acrílica, cargas minerais, espessantes e água.

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso. Utilizar espátula e desempenadeira de aço. Aplicar em camadas finas e sucessivas lixando entre demãos quando necessário, com intervalo de aproximadamente 3 horas entre demãos.

SECAGEM: Ao Toque: 1 hora / Final: 4 horas.

ATENÇÃO: Não aplicar a massa diretamente sobre o gesso. Utilize SELAGESSO GARBO GOLD ou FUNDO PREPARADOR DE PAREDES GARBO GOLD para selar a superfície e garantir a perfeita aderência da massa.

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO GARBO GOLD

Produto em conformidade com a Norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5 da ABNT

CARACTERÍSTICAS: Fundo branco fosco com excelente poder de enchimento, grande aderência e secagem rápida, indicado para selar e uniformizar a absorção em superfícies novas internas de concreto, reboco e fibrocimento para aplicação de tintas de acabamento, massa corrida ou texturas.

RENDIMENTO: 78m² a 117m² por demão. Podendo variar de acordo com o método de aplicação ou superfície.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina acrílica, aditivos, dispersantes, cargas minerais, espessantes, conservantes e água.

APLICAÇÃO: Aplicar uma demão utilizando rolo de lã, trincha ou pistola. Diluir com 10% a 20% de água limpa.

SECAGEM: Ao toque: 30 minutos / Final: 4 horas.

TEXTURA ACRÍLICA GARBO GOLD

Produto em conformidade com a Norma NBR 11702 - Tipo 4.6.1 da ABNT

CARACTERÍSTICAS: Revestimento acrílico hidrorrepelente indicado para superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, gesso, concreto, massa fina, etc. De acordo com a criatividade do aplicador, permite efeitos decorativos de relevo, criando ambientes personalizados.

RENDIMENTO: 12m² a 15 m² por demão. Podendo variar de acordo com o método de aplicação ou superfície.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Emulsão a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, pigmentos ativos e inertes, quartzo, cargas minerais inertes, coalescentes, espessantes, microbidas, outros aditivos e água.

APLICAÇÃO: Pronto para uso, podendo ser diluído com 5% a 15% de água limpa para obtenção de relevos mais baixos. Mexer bem até a completa homogeneização do produto. Aplicar 1 demão utilizando rolo próprio para texturas, desempenadeira, espátula ou outras ferramentas conforme técnicas específicas ou de acordo com a criatividade do aplicador.

SECAGEM: Ao toque: 6 horas / Final: 12 horas.

TEXTURA RÚSTICA GARBO GOLD

Produto em conformidade com a Norma NBR 11702 - Tipo 4.6.3 da ABNT

CARACTERÍSTICAS: Revestimento acrílico hidrorrepelente indicado para superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, gesso, concreto, massa fina, etc. Seu acabamento riscado confere grande beleza e originalidade.

RENDIMENTO: 6m² a 8m² por demão. Podendo variar de acordo com o método de aplicação ou superfície.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, quartzo, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbidas, outros aditivos e água.

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso. Caso o aplicador avalie ser conveniente, adicionar máximo de 5% de água limpa e mexer bem até completa homogeneização do produto. Após a preparação da superfície, conforme norma ABNT 13245, a mesma deve receber uma demão de tinta acrílica (GARBO GOLD) da mesma cor da TEXTURA RUSTICA, a fim de evitar que a cor de fundo, que será exposta quando efetuado o acabamento riscado, fique diferente da cor da TEXTURA RÚSTICA.

SECAGEM: Ao toque: 6 horas / Final: 12 horas.